

Tehniline informatsioon ja juhised laminaadi kasutamiseks.

- Kõik seeriad:** Lehti lõigates ja paigaldades tuleb tähele panna pinnastruktuuri suunda. See on märgitud nooltega lehe tagaküljele. Peaaegu kõik tootjad soovivad alusplaadi taustaks kasutada sama laminaati mida pealpool. Kui soovitakse kasutada taustalaminaati soovitame selle sobivuse testimist.
- Colours & Textures:** „Colours & Textures“ seeria millerighe2 pind on matim kui tavaline millerighe.
- Fiber:** Pinnamaterjali erisusest tingituna (melamiini segatud kasutatud kohvikottide kiud) esineb lehtede väljanägemises ebakorrapärasust ja „mustust“. Ei sobi horisontaalpindadele.
- Serigrafia:** Siiditrüki tehnoloogiast tingituna võivad lehtede värvitoonid üksteisest erineda.
- Perlancei ja Iridescenti:** Valmistusprotsessi ja kasutatavate värvipigmentide tõttu muutub lehe värvitoon olenevalt vaatamisnurgast ning valguse langemisest. Lehtede lõikamisel ja tükeldamisel tuleb tähele panna, et kõrvuti asetsevate tükide plaadi kiudude suund oleks sama. Suund on märgitud lehe tagaküljel nooltega. Iridescenti seeriat soovitatakse kasutada vaid vertikaalpindadel.
- Metalli:** Soovitatakse kasutada vaid vertikaalpindadel. Lehtede lõikamisel ja tükeldamisel tuleb tähele panna, et lehtede pinnastruktuuri suund oleks sama (see on märgitud nooltega lehe tagaküljel), eriti kui soovitakse olla kindel, et näit. kõrvuti asetsevatel millerighe pindadel ei esineks valgustusest tingitud värvierisusi. Kehtib eriti MET1 seeria laminaatidele (873, 874 ja 877). Millerighe ja multirighe pindasid ei või kasutada segamini kuna lehtede tehnilised omadused on erinevad.
- Kuna Metall seeria laminaadid erinevad oma omadustelt teistest laminaatidest soovitatakse õhukeste toodete (näit. liuguksed) puhul kasutada toote kõverdumise vältimiseks taustapoolel sama metalliklaminaati. Abet'i valikus

leidub ka spetsiaalselt MET1 seeria vastulaminaat 796. Vastulaminaadi värvitoon võib aga partiidest sõltuvalt olla erinev.

- Silver:** Tehas soovib lehed külmpressida. Juhul kui siiski soovitakse lehti kuumpressida ei tohi pressitemperatuur ületada 40C. Soovitatav surve 1,5 – 2 kg/cm². Vastukaaluks soovitatakse kasutada sama laminaati.
- MetalPrint (Colours):** Kuumpressimisel temperatuurimaksimum 60C. Soovitatav surve 1-5 – 2 kg/cm²
- Diafos:** Tootmisprotsessi tõttu võib esineda erisusi lehtede valgustlabilaskvuses ja toonis. Soovitatakse vaid vertikaalpindadeks.
- Printwood:** Kuna dekoratiivpinnaks on puiduspoon, on värvitoon ja puidusüü erinevad igal lehel. Printwood pleegib päikesevalguse mõjul nagu puit. Ei sobi hästi niiskettesse ruumidesse. Juhul kui Printwoodi siiski soovitakse paigaldada niiskesse ruumi tuleb kõik jätkukohad niiskuse eest kaitsta (silikooni, laki vms).
- Stratificato:** Paigaldades Stratificato kompaktplaati seinale peab kas kindlustama, et õhk pääseb liikuma ka plaadi tagant või kinnitama plaadi nii kõvasti (silmas pidades plaadi soojuspaisumist), et see ei saaks mingil juhul õhuniiskuse tõttu seinast lahti painduda. Kinnitusjuhisteks vaata „Stratificato“ broshüüri.
- Soft pind** Soft pinnavormi ei soovitata kasutada horisontaalpinnana kohtades kus pinnale võiks tihti sattuda rasva, toiduõli vms. Kui seda siiski tehaaske siis tuleb pinda regulaarselt puhastada. Plekid saab eemaldada järgnevalt: kasta pehme puhastuslapp (näit Wettex) sooja veega. Pane puhastusvahendit, näit: Ajax, lapile ja hõõru Ajax plekile. Lase Ajax'il plekil natuke mõjuda (kui laminaat on väga määrdunud lase Ajaxil 10-15 minutit mõjuda). Puhasta veega ja puhta lapiga pind ning kuivata seejärel kuiva lapiga.
- Muus osas vaata Abet PRINT puhastusjuheneit.
- Colorpact:** Läbivärvitud 1,2 mm paksuse Colorpact laminaadi puhul tuleb jägida järgnevat: laminaadi koostise tõttu võib see olla tavalisest laminaadist tundlikum näit. õhuniiskuse muutustele. Enne lehe töötlemist peaks selle aklimatiseerima ning näiteks kruviaugud soovitatakse puurida kruvi diameetrist suuremad, et kindlustada lehele vajadusel piisav liikumisruum.

Ülaltoodud omadused ei ole tootmisdefektid.